

DOPASUJ FOLIĘ DO SWOICH OCZEKIWAŃ

Folie do przyciemniania szyb samochodowych LLUMAR®



PRODUKTY	% VLT	% TSER	% IRER*	% SIRR**	% UV Protection	% Glare Reduction	% VLR
----------	-------	--------	---------	----------	-----------------	-------------------	-------

SERIA ATR | Folie metalizowane

Gwarancja 10 lat***

ATR 05 (Charcoal)	5	61	54	68	>99	94	6
ATR 15 (Charcoal)	18	48	38	51	>99	80	5
ATR 20 (Charcoal)	25	47	39	52	>99	71	6
ATR 35 (Charcoal)	37	44	40	53	>99	59	8
ATR 50 (Charcoal)	53	35	29	37	>99	40	9

ŚWIETNA

Dla świetnej redukcji energii słonecznej z lekkim efektem refleksu.



VLT Przepuszczalność światła widzialnego, **TSER** Całkowita redukcja promieniowania słonecznego, **IRER** Redukcja promieniowania podczerwonego (dł. fali 780-2500nm)*, **SIRR** Redukcja selektywna promieniowania podczerwonego (dł. fali 780-2500nm)***, **Ochrona UV** (dł. fali 300-380nm), **VLR** Odbicie światła widzialnego (od zewnątrz).

EASTMAN

LLumar.com

*IRER to miara promieniowania podczerwonego (780-2500nm) włącznie z tożsaczością i ciepła promieniowania. **SIRR to miara promieniowania podczerwonego (780-2500nm). Miara nie jest przepuszczalność przez folię. ***Gwarancja wykonania, zależy instalatora i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest priorytetem podczas instalacji. Dane mogą ulec zmianie. Dane hydrostatyczne otrzymywane od NFRC zgodnie z ich wytycznymi dla nominalnego grubości szkła o grubości 6 mm. Wartości są dane = w celu porównania. Więcej dodatkowych informacji znajdziesz na stronie internetowej. ©2020 Eastman Chemical Company, LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi Firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w niniejszej publikacji. 04/2020

